



**MATERIEL | Film adhésif ekz - finition B**

**Film adhésif mat, transparent, traité anti-UV, en PVC souple, lavable et résistant à une multitude de nettoyeurs et de solvants. Enduit d'une colle acrylique exempte de solvant, résistante au vieillissement, élastique en permanence, repositionnable sur presque toutes les surfaces. Le film PVC est 100 % biodégradable. La colle est exempte de solvant son pH est neutre (pH 7,0), Polyacrylate en dispersion aqueuse.**

Vous trouverez d'autres renseignements dans le tableau ci-dessous :

<b>Film</b>	Film PVC adhésif transparent, sans colorant, mat, traité anti - UV, sur un support de papier blanc siliconé imprimé d'un quadrillage afin d'en faciliter la découpe, avec une marge prédécoupée pour faciliter le décollement.		
<b>Epaisseur</b>	mm	0,075	± 0,005
<b>Poids</b>	g/m <sup>2</sup>	85	± 10
<b>Rés. à la rupture</b> (DIN 53112)	Longitudinalement - N/15 mm	> 21	
	Transversalement - N/15 mm	> 21	
<b>Elasticité</b> (DIN 53112)	Longitudinalement %	> 220	
	Transversalement %	> 250	
<b>Rés. à la traction</b> (DIN 53112 - 53455)	Longitudinalement - N/15 mm	> 20	
	Transversalement - N/15 mm	> 20	
<b>Colle</b>	Au pH neutre	Polyacrylat en dispersion aqueuse environ 7,0	
<b>Adhérence sur Acier V<sub>2</sub>A</b>	Après 10 min N/25 mm	1,8	± 0.5
	Après 24 h. N/25 mm	4,2	± 0.5
<b>Papier de protection</b>	papier blanc siliconé imprimé d'un quadrillage		
<b>Epaisseur</b>	mm	0,054	± 0,006
<b>Poids</b>	g/m <sup>2</sup>	65	± 6
<b>Résistance à la température</b>	Papier de protection/Film - mN/cm	15	± 8
<b>Pouvoir adhésif</b>	Collage sur aluminium	-30 ° à + 50 °C	
<b>Conditions de travail et de stockage</b>	° C	18 à 25 ° C	
	% d'humidité relative de l'air	40 – 65 %	
<b>Durée de stockage</b>	2 ans		

Ces informations tiennent compte de nos connaissances et expériences lors de nos Tests.  
Vu l'abondance d'influences possibles lors du traitement et de l'application, nous recommandons de tester nos films pour une meilleure optimisation de votre travail.

**ekz.france**  
Parc d'activités des couturiers  
16, rue des couturières  
67240 Bischwiller  
Tél. +33 (0) 388 074070  
Fax +33 (0) 388 074071  
contact@ekz.fr