

F

MATERIEL | Film adhésif ekz - finition F

Film adhésif, exempt de cadmium, légèrement brillant, transparent, traité anti-UV, en PVC souple, lavable et résistant à une multitude de nettoyeurs et de solvants.

Enduit d'une colle acrylique exempte de solvant, résistante au vieillissement, élastique en permanence, repositionnable sur presque toutes les surfaces. Le film PVC est 100 % biodégradable.

La colle est exempte de solvant son pH est neutre (pH 7,0), Polyacrylate en dispersion aqueuse.

Notre qualité F est principalement adaptée pour des ouvrages d'archives, de bibliothèques, de photographie etc...

Vous trouverez d'autres renseignements dans le tableau ci-dessous :

Film	Film PVC adhésif souple transparent, sans colorant, légèrement brillant, traité anti - UV, sur un support de papier blanc siliconé imprimé d'un quadrillage afin d'en faciliter la découpe, avec une marge prédécoupée pour faciliter le décollement.		
Epaisseur	mm	0,088	± 0,004
Poids	g/m ²	98	± 5
Rés. à la rupture (DIN 53112)	Longitudinalement - N/15 mm Transversalement - N/15 mm	> 35 > 35	
Elasticité (DIN 53112)	Longitudinalement % Transversalement %	> 200 > 280	
Rés. à la traction (DIN 53112)	Longitudinalement - N/15 mm Transversalement - N/15 mm	> 25 > 20	
Eclat de surface	Réflexomètre - Dr. Lange-	> 40	
Colle	Au pH neutre ph	Polyacrylat en dispersion aqueuse environ 7,0	
Adhérence sur Acier V₂A	Après 10 min N/25 mm Après 24 h. N/25 mm	1,3 2,8	± 0,8 ± 1,8
Papier de protection	papier blanc siliconé imprimé d'un quadrillage		
Epaisseur	mm	0,138	± 0,010
Poids	g/m ²	75	± 5
Résistance à la température	Papier de protection/Film - mN/cm	A Temp. Ambiante 15 – 70 A 70° C 15 – 140	
Pouvoir adhésif	Collage sur aluminium	-30 ° à + 40 °C	
Conditions de travail et de stockage	° C % d'humidité relative de l'air	18 à 25 ° C 40 – 65 %	
Durée de stockage	1 an		

Ces informations tiennent compte de nos connaissances et expériences lors de nos Tests.
Vu l'abondance d'influences possibles lors du traitement et de l'application, nous recommandons de tester nos films pour une meilleure optimisation de votre travail.

ekz.bibliotheksservice GmbH
Succursale France
Parc d'activités des couturiers
16, rue des couturières
67240 Bischwiller
Tel. +33 (0) 388 074070
Fax +33 (0) 388 074071
ekz.france@libertysurf.fr